

Resina autonivelante de poliuretano

DESCRIPCIÓN

Pavifloor es un producto de poliuretano de dos componentes, usado como revestimiento autonivelante y resistente, en los siguientes dominios:

- Viviendas.
- Fábricas, almacenes y locales industriales.
- Garajes.
- Oficinas, restaurantes.
- Salas de edificios comunitarios (hospitales, residencias, escuelas...).
- Zonas comerciales.

PROPIEDADES

- Instalación y curado rápidos.
- Sin disolventes.
- Buena resistencia a la abrasión y rayado.

CERTIFICACIONES

- Marcado CE. Laboratorio Applus Nº 09/32301291
- Abrasión Taber. Laboratorio independiente Applus.
- Reacción al fuego. Laboratorio independiente FCBA según EN 13501-1 : 2007



DATOS TÉCNICOS

INFORMACIÓN SOBRE PRODUCTO ANTES LA APLICACIÓN

	Componente A	Componente B				
Identidad química	Mezcla de poliol con cargas minerales	Poliisocianato sin disolventes				
Estado físico	Líquido	Líquido				
Presentación	Envase metálico 21,0 kg 4,2 kg	Envase metálico 4,0 kg 0,8 kg				
Contenido en sólidos	Aprox. 100%	100%				
Punto de inflamación	>100°C	>100°C				
Color	Según la pigmentación	Marrón oscuro				
Densidad	Temperatura (°C)	Densidad (g/cm³)	Temperatura (°C)	Densidad (g/cm³)		
	25	1.51	25	0,20		
Viscosidad	Temperatura (°C)	Viscosidad (mPa.s)	Temperatura (°C)	Viscosidad (mPa.s)		
	10	15000	10	200		
	25	6000	25	90		
	35	3000	35	<60		
Relación A/B	A=100, B=19 en peso A=100, B=24 en volumen					
Propiedades de la mezcla	Densidad: 1.46 g/cm³ Viscosidad: 1580 mPa.s					
Color	Según la pigmentación					
Tiempo de trabajo aproximado	Condiciones (100g)		Pot life (100g, min)			
	25°C, 50% hr		25			
Almacenamiento	Almacenar entre 10° y 30°C, protegido de la humedad.					
Caducidad	Caducidad: 12 meses desde su fabricación.					

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO FINAL

Estado final	Políuretano flexible sólido			
Color	El color estándar es gris claro. Otros colores disponibles a petición.			
Dureza (Shore)	65D			
Propiedades mecánicas	Elongación máxima: 36% Tensión de ruptura: 8.3 MPa			
Resistencia química	Contacto superficial (5=bueno, 0=no recomendado)			
	Sustancia	Concentración	Condiciones	Resultado
	Agua	-	24h, 20°C	5
	Agua oxigenada	30 %	24h, 20°C	5
	Agua oxigenada	30%	24h, 40°C	5
	Agua oxigenada	30%	2h, 80°C	4
	Ácido sulfúrico	20%	24h, 20°C	2
	Ácido sulfúrico	2%	24h, 20°C	3
	Hidróxido sódico	4%	24h, 20°C	4
	Lejía	-	24h, 20°C	4
	Amoníaco	-	24h, 20°C	4
	Xileno	-	24h, 20°C	1
	Alcohol	-	24h, 20°C	3
	isopropílico			
	Gasoil	-	24h, 20°C	4
Resistencia UV	Se recomienda una protección de poliuretano alifático (Colodur, Colodur ECO) en lugares donde la exposición al sol sea probable. Sin esta protección, cambios de color son probables, aunque éstos no comportan ninguna pérdida de propiedades mecánicas.			
Resistencia térmica y temperatura de uso	Estable entre -40°C y 80°C.			
Adhesión	Hormigón: 1.5 MPa (sin imprimación) 4,3 MPa (Imprimación Epoxy 100)			
Brillo	75% (a 60°)			

REQUISITOS DEL SOPORTE

El soporte a tratar deberá poseer las resistencias mecánicas mínimas siguientes:

- Cohesión: mínima 1,5 MPa
- Resistencia a la compresión: mínimo 25 MPa

El soporte debe estar totalmente exento de presión de agua o de vapor de agua. El soporte deberá estar limpio, seco y libre de cualquier zona con menor o sin adherencia, y con un contenido en humedad inferior al 4%. Deberá estar sobre todo exento de manchas de aceite, grasa, producto curado, y de cualquier sustancia que pudiera interferir en la adherencia.

La temperatura del soporte deberá estar entre 10°C y 25°C.

Si se sospecha de la existencia de humedad en el soporte, se deberá usar una imprimación adecuada. Consultar Krypton Chemical sobre los tipos de imprimación.

Sobre hormigón o mortero nuevo, se deberá esperar al menos 21 días antes de aplicar este sistema, de forma que se permita el secado del soporte.



KRYPTON CHEMICAL SL

C/ Martí i Franquès, 12 - Pol. Ind. les Tàpies
43890 - L'Hospitalet de l'Infant - España
Tel: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977
www.kryptonchemical.com - rayston@kryptonchemical.com

Última revisión:

24/09/2025

Página:

1/3

Resina autonivelante de poliuretano

CONDICIONES AMBIENTAL DE HUMEDAD Y TEMPERATURA

La temperatura del ambiente debe ser entre +10 y +30 °C. La humedad relativa del aire no debe ser superior al 60%.

PREPARACION DEL SOPORTE

Es fundamental que realice el tratamiento de superficie necesario (lijado, granallado, etc.) y que se aplique la imprimación adecuada, por ejemplo Imprimación H o Imprimación Epoxy 100. La imprimación deberá estar seca antes de la aplicación de Pavifloor.

MEZCLA

Abrir el envase del componente A. Agitar mecánicamente el producto a baja velocidad para evitar la entrada excesiva de aire. La homogeneización del componente A debe hacerse en aproximadamente un minuto. A continuación, verter el componente B en el envase del componente A y mezclar de la misma forma durante 1 minuto. Verter la mezcla en un envase mayor y verificar que no quedan restos sin mezclar. Dejar reposar un minuto antes de aplicar.

APLICACIÓN/CONSUMO

Aplicar vertiendo todo el producto del envase en la superficie y extendiéndolo con rapidez con ayuda de una espátula o llana dentada. Es recomendable disponer de zapatos de púas, y proceder al desaireamiento del producto acabado de extender con un rodillo de púas, en pasadas cruzadas, hasta un tiempo máximo de 10 minutos desde la mezcla. Destinar, en función del tamaño de la superficie a aplicar, personal suficiente para realizar la mezcla, la aplicación y el desaireado de forma rápida y uniforme.

CANTIDADES RECOMENDADAS

Aplicar una capa de Pavifloor a 3 kg/m², obteniendo así un espesor aproximado de 2 mm.

TIEMPO DE CURADO

Condiciones	Tránsito ligero (h)	Total (días)
25°C, 50% hr	24h	7

PUESTA EN SERVICIO

En condiciones normales un tránsito de personas ligero es posible al día siguiente. Un curado adecuado para la mayoría de los usos necesita un tiempo aproximado de 3 o 4 días.

REAPLICACION

Una segunda aplicación de Pavifloor es posible hasta 24 horas después de verificar el secado (tránsito ligero) de la primera.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Limpiar con disolvente Rayston, antes del endurecimiento.

PREGUNTAS FRECUENTES

Problema	Repuesta
Formación de ampollas o burbujas	La formación de burbujas es frecuente en condiciones ambientales no adecuadas. No aplicar el producto en situaciones de alta humedad y temperatura favorecedoras de la formación de burbujas o absorción de humedad. Asegurar una imprimación correcta y suficientemente abundante del soporte para eliminar toda porosidad.
	En condiciones de humedad elevada, se recomienda es la adición de disolvente Rayston (hasta un 10%)



KRYPTON CHEMICAL SL

C/ Martí i Franquès, 12 - Pol. Ind. les Tàpies
43890 - l'Hospitalet de l'Infant - España
Tel: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977
www.kryptonchemical.com - rayston@kryptonchemical.com

en el componente A previamente a la mezcla con el componente B.

Las zonas afectadas por burbujas deben lijarse para regularizar la superficie y aplicar una nueva capa de Pavifloor.

Si el mezclado no ha sido completo, quedan bolsas de componente A sin reaccionar que son arrastradas por la masa de mezcla. Estas bolsas permanecen como zonas blandas que no curan, a veces bajo una superficie dura. Se deben reparar extrayendo el material defectuoso y llenando con mezcla nueva.

Zonas que no endurecen

Bajo exposición a la luz del sol, los poliuretanos aromáticos experimentan cambio de color, aunque esto no afecta sus propiedades, supone un cambio estético. Esto puede ocurrir incluso en un plazo de pocas horas. Aplicar una capa protectora en poliuretano alifático monocomponente como Colodur.

Cambio de color

No se rellenan las irregularidades

Es necesaria la aplicación previa de una imprimación rellenadora, por ejemplo, de acuerdo con la opción recomendada para los soportes irregularidades

MANTENIMIENTO

El producto puede ser recubierto, tras su curado, con productos de protección de pavimentos en emulsión, de aspecto brillante o satinado. Esta emulsión debe ser aplicada varias veces al año, siguiendo las instrucciones de los fabricantes de este tipo de productos.

No se debe aplicar ceras naturales para la protección. Puede efectuarse un fregado húmedo de forma cotidiana. Aplicar productos adaptados para pavimentos en forma de spray, y extender con maquinaria apropiada, de baja, alta o muy alta frecuencia (150, 400, 1000 rpm), provista de discos adaptados. Pasar la máquina "cepillo" sobre el total de la superficie a tratar de manera que se limpie de la suciedad adherida. Continuar hasta el secado del producto de limpieza, y la obtención de un suelo brillante.

Al final, retirar el polvo o suciedad causado por la máquina limpiadora, mediante un nuevo fregado del suelo. La eliminación de manchas requiere normalmente la utilización de disolventes. Es obligatorio no utilizar este tipo de productos hasta el endurecimiento total del revestimiento.

Marcas de suelas de zapatos y ruedas en caucho

Es sobre todo al inicio que el suelo puede quedar marcado por transferencia de caucho. Un buen mantenimiento con un producto detergente neutro elimina estas marcas lentamente. De ser necesario un tratamiento más radical, usar un disolvente que no ataque el producto

Otras manchas tenaces

Es importante determinar en cada caso, y siguiendo criterios lógicos, qué productos pueden eliminar los restos de manchas, etc. de forma eficaz y sin afectar al soporte. En cualquier caso, consultar a Krypton Chemical antes de cualquier tratamiento de limpieza no usual.

Reparaciones locales

Hay que reparar localmente siempre de forma prudente, intentando afectar lo mínimo posible la estética de los diferentes locales o zonas, y sobre todo la aparición de "parches". Los pasos son los siguientes:

- Cortar el perímetro a tratar.
- Arrancar el producto por medios manuales o mecánicos, según el área y el plazo de que se disponga.
- Preparación del soporte para obtener un soporte limpio, sano, y cohesivo.
- Tratamiento localizado mediante Pavifloor según instrucciones previas.
- Aplicación de capa de acabado en Colodur, Colodur ECO o Pavifloor, solapando alrededor de 1 cm las zonas no tratadas.

SEGURIDAD

Pavifloor contiene isocianatos. La manipulación de estos productos requiere consultar previamente la hoja de datos de seguridad. En general, asegurarse buena ventilación durante el trabajo y evitar todo contacto de la piel con el producto. Este producto no está destinado a usuarios no profesionales ni a usos tipo bricolaje.

MEDIO AMBIENTE

Los envases vacíos deben manejarse con las mismas precauciones que si estuviesen llenos. Considerar los envases como residuo a tratar por medio de un gestor de residuos autorizado. Si los envases contienen restos, pueden mezclarse las partes A y B siempre que se respete la relación correcta y que el volumen no sea superior a 5 litros para evitar toda reacción violenta.

INFORMACION COMPLEMENTARIA

La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.

Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente conveniente que realicen pruebas "in situ", para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se den en cada caso.

Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.

Esta ficha técnica anula las versiones anteriores.