

## Sistema de poliurea para aplicación industrial

### DESCRIPCIÓN

Krypton ProLine AB 70A Plus es una poliurea de gran elongación para aplicaciones sobre sustratos expuestos a grandes movimientos de contracción/expansión. Poliurea de baja viscosidad, con gran resistencia mecánica, elasticidad y acabado estético. Especialmente diseñado para recubrimientos de muebles realizados con espuma y objetos de espuma cortados en 3D, diseño industrial. Fácil aplicación con equipo de proyección mecánica en caliente 1:1.

### APLICACIÓN

- Recubrimiento de muebles realizados con espuma y objetos cortados en 3D
- Diseño industrial
- Pavimentos flexibles de poliurea.
- Recubrimiento elástico de protección
- Krypton ProLine AB 70 A Plus puede ser recubierta con poliuretano alifático para proporcionar protección UV al cambio de color.

### PROPIEDADES

- Gran elongación
- Antiabrasión
- Resistencia mecánica
- Membrana de alta elasticidad, totalmente continua.
- Curado rápido con aplicación por equipo de proyección en caliente para dos componentes.

### DATOS TÉCNICOS

#### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO ANTES DE LA APLICACIÓN

	Componente A	Componente B
<b>Identidad química</b>	Poliamina	Prepolímero de isocianato aromático
<b>Estado físico</b>	Líquido	Líquido
<b>Presentación</b>	Envase metálico 200 kg Pigmento aparte 4 kg	Envase metálico 220 kg
<b>Contenido en sólidos</b>	100%	100%
<b>Punto de inflamación</b>	>100°C	>100°C
<b>Color</b>	Amarillo (sin pigmentación)	Amarillento
<b>Densidad</b>	Temperatura (°C) 25 Densidad (g/cm <sup>3</sup> ) 1.01	Temperatura (°C) 25 Densidad (g/cm <sup>3</sup> ) 1.13
<b>Viscosidad</b>	Temperatura (°C) 25 Viscosidad (mPa.s) 200-600	Temperatura (°C) 25 Viscosidad (mPa.s) 1500-2200
<b>Relación A/B</b>	A=1, B=1,1 en peso A=1, B=1 en volumen	
<b>Densidad y viscosidad de la mezcla</b>	Rápida polimerización (ver tiempo de pot life)	

**Color** Amarillo oscuro. El componente A se pigmenta mediante la adición de pigmento de color para Krypton ProLine AB 70A Plus (Pigmento Spray), suministrado conjuntamente con cada kit de Krypton ProLine AB 70A Plus.

**Pot life** Tiempo de gelificación de la mezcla A+B (20 g)  
12 s a 25°C  
Seco al tacto:  
20 segundos

**Almacenamiento y caducidad** Almacenar preferentemente entre 10° y 30°C  
Caducidad: 12 meses desde su fabricación

#### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO FINAL

**Estado final** Membrana sólida elastomérica

**Color** Colores disponibles: Gris claro, gris oscuro, rojo óxido, Otros colores RAL a petición.

**Dureza (Shore)** 67A (ISO 868)

**Propiedades mecánicas** Elongación: 900%  
Tracción máxima: 9 MPa  
(UNE EN ISO 527-1/3)

**Resistencia UV** Krypton ProLine AB 70A Plus se basa en isocianato aromático. Es de esperar un cambio de color bajo la luz del sol que, sin embargo, no afecta a sus propiedades mecánicas. Una protección UV adicional se obtiene mediante un acabado alifático Krypton.

#### CONDICIONES AMBIENTALES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA

La temperatura recomendada del soporte para la aplicación está comprendida entre 10°C y 40°C. Humedad ambiental, menor de 70%.

#### SUBSTRATOS

Sustrato: Espuma

El sustrato de espuma debe estar seco y limpio. Y libre de contaminación. Aplicación de poliurea directa, aunque se recomienda imprimación.

Sustrato: Madera

Toda la madera debe estar limpia, seca y libre de nudos, astillas, aceite, grasa u otros contaminantes y con un perfil de rugosidad. Las zonas astilladas o rugosas deben de ser lijadas.

Aplicación de imprimación selladora (consultar departamento Técnico Krypton)

#### MEZCLA O HOMOGENEIZACIÓN

Agitar y homogenizar los dos componentes mediante un equipo adecuado. Añadir la cantidad (predosificada) de Pigmento Spray en el componente A y homogeneizar de nuevo. Recircular los dos componentes mientras se calientan hasta la temperatura de aplicación prescrita.

#### APLICACIÓN / CONSUMO

Krypton ProLine AB 70A Plus sólo puede aplicarse mediante un equipo de proyección adecuado para sistemas de dos componentes en caliente. Las temperaturas recomendadas son las siguientes:

- Componente A: 70°C
- Componente B: 75°C
- Manguera: 70°C

La presión debe ajustarse a unos 150 bar.

## Sistema de poliurea para aplicación industrial

Durante la aplicación es conveniente verificar el espesor de capa y que la evolución del curado es correcta.

Krypton ProLine AB 70A Plus se aplica a 1,0-2,0 kg/m<sup>2</sup>, para obtener un espesor entre 1 y 2 mm.

Contactar con Krypton Chemical para más detalles técnicos de la aplicación.

### TIEMPO DE CURADO

Krypton ProLine AB 70A Plus adquiere dureza al tacto a los pocos segundos de la aplicación. Valores orientativos de la evolución de la dureza Shore A (1 mm, sobre plástico, 25°C, 50%hr)

Tiempo	Dureza Shore A
45 min	53
3 horas	56
1 día	67

### REAPLICACIÓN

Se recomienda obtener el espesor necesario con la aplicación de una única capa. Una segunda capa debe aplicarse, en todo caso, inmediatamente a continuación y antes de 2 horas. Si se ha aplicado una imprimación epoxi previa, aplicar Krypton ProLine AB 70A únicamente sobre la imprimación seca (8 horas aproximadamente).

### PUESTA EN SERVICIO

En un día, adquiere el 90% de sus propiedades.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Con objeto de mantener en buen estado los materiales la máquina de proyección (pistola, juntas, etc.), se desaconseja la limpieza del equipo con disolventes. En su lugar, se puede utilizar un fluido limpiador tipo plastificante, como Rayston Fluid. El componente B debe limpiarse totalmente de aquellas partes expuestas al aire y sustituirlo por el limpiador plastificante.

### PREGUNTAS FRECUENTES

Problemas	Pregunta	Causa	Solución
El producto no se seca o queda pegajoso	¿La relación A/B es correcta?	Presiones diferentes	Verificar y corregir el funcionamiento de la máquina
Aparecen burbujas o poros sin cerrar	¿Soporte poroso?	Falta de imprimación	Aplicar imprimación epoxi como sellante antes del Krypton ProLine AB 70A Plus Por la rapidez de secado, poliurea forma poros frecuentemente
Producto no cubre	¿Soporte horizontal?	Producto poco cargado. Falta de pigmento.	Aplicar mínimo de 1 kg/m <sup>2</sup> Homogeneizar bien el componente A
No hay pigmento	¿Se puede aplicar?		No se recomienda. El pigmento ayuda a obtener una apariencia más uniforme
Color gris se vuelve más oscuro	¿Se va a dejar visto?	Reacción de los componentes a la luz.	Aplicar capa última en rojo óxido o teja / Impertrans + Blanco o Gris

### SEGURIDAD

El componente B de Krypton ProLine AB 70<sup>o</sup> Plus contiene isocianatos y el componente A poliaminas corrosivas que pueden provocar quemaduras. Seguir siempre las instrucciones de la hoja de seguridad de este producto y adoptar las medidas de protección en ella descritas. En general, es obligatoria una adecuada ventilación y/o protección respiratoria para el operador (filtro combinado de partículas y de vapor orgánico A2P2), junto con ropa protectora para la piel. El producto debe usarse únicamente para los usos previstos y en la forma prescrita. Este producto debe destinarse únicamente a usos industriales y profesionales. No es idóneo para un uso tipo bricolaje.

### MEDIO AMBIENTE

Los envases vacíos deben manejarse con las mismas precauciones que si estuviesen llenos. Considerar los envases como residuo a tratar por medio de un gestor de residuos autorizado. Si los envases contienen restos, no mezclarlos con otros productos sin descartar previamente posibles reacciones peligrosas. Los restos de componente A y B pueden mezclarse a partes iguales con objeto de convertirlos en un material sólido inerte pero nunca hacerlo en un volumen superior a 5 litros a la vez para evitar la generación peligrosa de calor.

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo.

Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente conveniente que realicen pruebas "in situ", para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se den en cada caso.

Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto de aplicación de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.

**Esta ficha técnica anula las versiones anteriores**