

# Krypton ProLine PU AL PRIMER

IMPRIMACION ANTICORROSIVA POLIURETANO CON ALUMINUM E HIERRO MICÁCEO



## FICHA TÉCNICA

### DESCRIPCIÓN

Imprimación /sealer de poliuretano monocomponente curado con la humedad, con pigmentos de aluminio e hierro micáceo (MIO) de altas prestaciones anticorrosivas. Surface tolerant.

### CARACTERÍSTICAS

#### Aplicación:

- A temperaturas bajo cero hasta -18°C.
- A alta humedad relativa hasta 99%.
- Sin restricciones de punto de rocío.
- Sin restricciones sobre el tiempo máximo de repintado.(\*)
- Mínima preparación de superficie a grado St2 (ISO 8501-1).
- Como capa sealer para superficies metálicas no ferrosas y superficies galvanizadas.

(\*) Consultar

#### Proporciona:

- Alta adhesión, propiedades anticorrosivas y de efecto barrera debido a los pigmentos de aluminio e hierro micáceo. (MIO).

### USO RECOMENDADO

#### Acero

- Como parte de un sistema para estructuras en categorías de corrosividad atmosférica media, alta, muy alta y extrema (C3, C4, C5- ISO-12944-2 / 2018).

#### Superficies metálicas no férricas

- Como un adhesivo o capa protectora.

### COMPATIBILIDAD

Según las condiciones de operatividad, el producto puede ser usado con diferentes tipos de pinturas.

- Poliuretanos monocomponentes curados con la humedad de Krypton( PU 1K).
- Epoxy 2 componentes (EP 2K) de Krypton.
- Poliuretanos dos componentes de Krypton (PU 2K).
- Poliureas dos componentes de Krypton (PUA 2K), Consultar tipo de poliurea.

Para detalles de combinación de productos por favor contactar con el Departamento técnico de Krypton.

### DATOS TÉCNICOS

#### Apariencia

Color	Aluminio
Apariencia	Mate

### Propiedades

Sólidos en volumen	67 ± 2 %
Densidad (a +20 °C)	1.20 ± 0.02 g/cm³
VOC, contenido orgánico volátil	<280 g/l
Resistencia calor seco (ASTM D2485)	
- Exposición prolongada	145 °C
- Exposición corta	175 °C
Resistencia Impacto (ASTM 2794)	>5 J.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Tipo de superfici	Minimo	Recomendado
Perfil de Superfic	Ry5 (30–75 MKM) (ISO 8503-1)	Ry5 (30–75 MKM) (ISO 8503-1)
Acero	St 2 (ISO 8501-1)	Sa 2 1/2 (ISO 8501-1)
Superficies no férricas e inoxidable	Limpieza con solución alcalina, aclarado con agua. (SSPC-SP 1)	Superficie con ligera rugosidad ISO 8501-2, ISO 12944-4
Superficie galvanizadas	Limpieza con solución alcalina, aclarado con agua. (SSPC-SP 1)	Superficie con ligera rugosidad ISO 8501-2, ISO 12944-4

### CONDICIONES AMBIENTALES

#### Condiciones ambientales

Temperatura del aire	de -18 a +55 °C
Temperatura de superficie	de -18 a +55 °C
Humedad relativa*	30 – 99 %
Punto de rocío	Sin limitación. Superficie debe estar seca al tacto

#### Nota:

- No aplicar con lluvia o nieve, o si el material aplicado no tiene suficiente tiempo para estar seco al tacto, antes de que llueva o nieve.

Para detalles, contactar con el Servicio Técnico de Krypton.

### ESPESOR Y RENDIMIENTO TEÓRICO

	Min.	Medio	Max.
Espesor seco	80 µm	100 µm	120 µm
Espesor Húmedo	120 µm	150 µm	179 µm
Rendimiento teórico	8.4 m2/l	6.7 m2/l	5.58 m2/l

Nota: el rendimiento práctico depende de las condiciones de aplicación, tipo de estructura a pintar, rugosidad de la superficie y método de aplicación.



### KRYPTON CHEMICAL

C/ Martí i Franquès 12 - Pol. Ind. Les Tàpies  
43890 - L'Hospitalet de l'Infant - España  
Telf: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977  
rayston@kryptonchemical.com - www.kryptonchemical.com

# Krypton ProLine PU AL PRIMER

IMPRIMACION ANTICORROSIVA POLIURETANO CON ALUMINIO E HIERRO MICÁCEO

## FICHA TÉCNICA



### TIEMPO DE SECADO

Espesor seco 120 $\mu$	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	25 °C	40 °C
Seco al tacto	12 h	10 h	7 h	3 h	1h 30m	1h
Repintado consigo mismo, PU 1K, min secado para manejo	24 h	20 h	16 h	12 h	7 h	3 h
Curado servicio	-	-	-	14 d	8 d	4 d

#### Nota:

- Si la humedad relativa decrece, el tiempo de curado incrementa.
- Tiempo máximo de repintado con poliurea se recomienda 24-48 horas. Consultar tipo de aplicación.
- Tiempo de secado y curado determinado a temperatura controlada y humedad relativa 60 - 80%.

Para detalles, contactar con el servicio técnico de Krypton.

### DATOS DE APLICACIÓN

#### Homogeneización:

Es un monocomponente, antes de su uso, debe homogeneizarse meticulosamente con un mezclador mecánico de baja velocidad, evitando atrapamiento de aire. Antes de abrir los botes, conviene asegurar que la temperatura del material sea al menos de 3°C por encima del punto de rocío.

#### Dilución:

Normalmente no se requiere añadir diluyente. Si fuese necesario ProLinethinner/Raystonthinner puede ser añadido hasta un 10 % en volumen.

**Nota:** En caso de no utilizar los diluyentes recomendados, el fabricante no se hace responsable de la posible reducción de la calidad del producto.

#### Limpieza:

Todos los equipos deben limpiarse con el diluyente ProLinethinner/Raystonthinner inmediatamente después de terminar el trabajo.

Para detalles, contactar con el Servicio técnico de Krypton.

### METODOS DE APLICACIÓN

#### Aplicación airless, a brocha y a rodillo.

#### Aplicación Spray:

La maquina airless es el principal método de aplicación spray. Para otros métodos de Spray, la corrección de viscosidad debe requerirse.

**Brocha:** aplicación a brocha

**Rodillo:** aplicación a rodillo

### PACKAGING

Volumen (litros)	Tamaño del envase (litros)
10	10

### ALMACENAJE Y CADUCIDAD

El material debe almacenarse en su envase original sellado. El producto debe almacenarse en un lugar seco, bien ventilado, lejos de focos de calor y/o ignición.

Temperatura de almacenamiento	de 5 a 30 °C
Caducidad	9 meses

### SEGURIDAD

Usar con adecuada ventilación. No inhalar aerosol. Evitar el contacto con la piel. Después de un posible contacto con la piel, lavar inmediatamente con agua y jabón la zona afectada. En caso de contacto con los ojos, enjuagar inmediatamente con abundante agua y acudir al servicio medico inmediatamente.

Para obtener información detallada sobre los riesgos para la salud, seguridad y precauciones de uso de este producto, consultar la Hoja de Seguridad del producto.

### NOTA IMPORTANTE

La información contenida en esta FICHA TÉCNICA, así como nuestros consejos, tanto escritos como proporcionados verbalmente o mediante ensayos, se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los resultados obtenidos mediante ensayos realizados por laboratorios independientes, y sin que sirvan por ello como garantía para el aplicador, quien deberá tomarlos como referencias meramente orientativas y con valor estrictamente informativo. Recomendamos estudiar en profundidad esta información antes de proceder al uso y aplicación de cualquiera de dichos productos, si bien es especialmente conveniente que realicen pruebas "in situ", para determinar la idoneidad de un tratamiento en el lugar, con la finalidad y en las condiciones concretas que se den en cada caso.

Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación que el aplicador tiene de conocer en profundidad, el método correcto



#### KRYPTON CHEMICAL

C/ Martí i Franquès 12 - Pol. Ind. Les Tàpies  
43890 - L'Hospitalet de l'Infant - España  
Telf: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977  
rayston@kryptonchemical.com - www.kryptonchemical.com

# Krypton ProLine PU AL PRIMER

IMPRIMACION ANTICORROSIVA POLIURETANO CON ALUMINIO E HIERRO MICÁCEO

## FICHA TÉCNICA



de aplicación de estos sistemas antes de proceder a su uso, así como de realizar cuantas pruebas previas resulten oportunas si se duda de la idoneidad de éstos para cualquier obra, instalación o reparación, atendiendo a las circunstancias concretas en las que se vaya a utilizar el producto.

La aplicación, uso y procesamiento de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, bajo la responsabilidad exclusiva del instalador. En consecuencia, el aplicador será el responsable único y exclusivo de los daños y perjuicios que se deriven de la inobservancia total o parcial del manual de uso e instalación y, en general, del uso o la aplicación inapropiados de estos productos.

**ESTA FICHA TÉCNICA ANULA LAS VERSIONES ANTERIORES.**



## KRYPTON CHEMICAL

C/ Martí i Franquès 12 - Pol. Ind. Les Tàpies  
43890 - l'Hospitalet de l'Infant - España  
Telf: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977  
rayston@kryptonchemical.com - www.kryptonchemical.com