

Propiedades de la membrana

Suministro y puesta en obra de sistema Rayston Proof PUA M PLUS, con **Impermax Cold Polyurea** de Krypton Chemical o equivalente, con (ETE) según ETAG 005, y BBA, (British Board of Agreement) según Estándares NHBC 2022 para impermeabilización de cubiertas altamente elástico y resistente, para un espesor mínimo de 1,6 mm, con dureza Shore A 75, resistencia a tracción 5.7 MPa, alargamiento 600%, posibilidad de aplicación en pendiente de S1 a S4, con una resistencia al punzonamiento equivalente a P4 a una temperatura TH4 (90°C), según la Guía ETAG 005 de la EOTA, resistencia al fuego B Roof t1 y B Roof t4 con una vida útil W3 (25 años) para zona climática S (severa).

Descripción de productos del sistema

Consistente en aplicación de una capa de 0,3-0,5 kg/m² de imprimación epoxy 100% solidos con el producto: **Imprimación Epoxy 100** de Krypton Chemical o equivalente utilizando rodillo o maquina airless; dos capas de membrana de poliurea bi-componente a razón de 2 kg/m² en una sola capa con producto **Impermax Cold Polyurea** de Krypton Chemical o equivalente aplicada mediante rodillo; y sellado de sistema liso o antideslizante mediante aplicación de 0,3-0,5 kg/m² de poliuretano alifático mono componente base disolvente **Colodur** de Krypton Chemical o equivalente con aditivo anti_slip aplicado mediante rodillo o maquina airless sobre superficies de hormigón o mortero. Colores estándar para elegir por la DF.