

CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nº. 13/6318-158-S

Bellaterra, 28 de Febrero de 2013

KRYPTON CHEMICAL, S.L. C/ Martí Franques, 12 43890 Hospitalet de l'Infant (Tarragona)	COLODUR ECO
PASTAS AUTONIVELANTES PARA SUELOS, UNE-EN 13813:2003	Resultados
1- Resistencia a la adherencia, UNE-EN 13892-8:2003	> 4,0 N/mm²
2- Determinación del valor de resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos sin pulir (USRV). UNE-ENV 12633:2003, Anexo A.	28 (Clase 1)
3- Resistencia al impacto, UNE-EN ISO 6272-1:2012 Altura de caída a la que se observan las primeras fisuras y diámetro producido a esta altura:	>14,7 Nm A 1500 mm SIN defectos. Diámetro del cráter: 8,40 mm.
4- Resistencia al desgaste BCA, UNE-EN 13892-4:2003	30 µm