

CERTIFICADO DE ENSAYOS SIMPLIFICADO

Nº. 14/6318-126-S

Bellaterra, 04 de Marzo de 2014

KRYPTON CHEMICAL, S.L. C/ Martí Franques, 12 43890 Hospitalet de l'Infant (Tarragona)	EP NIVEL
PASTAS AUTONIVELANTES PARA SUELOS, UNE-EN 13813:2003	Resultados
1- Resistencia a la adherencia, UNE-EN 13892-8:2003	> 4,0 N/mm²
2- Resistencia al impacto, UNE-EN ISO 6272-1:2012 Altura de caída a la que se observan las primeras fisuras y diámetro producido a esta altura:	>14,7 Nm A 1500 mm SIN defectos. Diámetro del cráter: 8,9 mm
3- Resistencia al desgaste BCA, UNE-EN 13892-4:2003	40 µm

Responsable de Materiales de Construcción
LGAi Technological Center S.A

Técnico Responsable
LGAi Technological Center S.A